


CONWOY

Moippetie 47, 66530 Koivulahti ● puh. 0500 363 213
e-mail: info@conwoy.fi ● http://www.conwoy.fi



Tiedot päivitetty 1.10.09

Vuonna 1984 perustettu Conway Ky on erikoistunut leveisiin männystä ja kuusesta valmistettuihin massiivilattialankkuihin sekä orgaanisiin puun pintakäsittelyaineisiin. Yrityksen toiminta perustuu asiantuntemukseen sekä hyvin toimiviin korkealaatuisiin ja pitkän elinkaaren omaaviin tuotteisiin.

PUULATTIAT PITÄVÄT ÖLJYSTÄ

Öljytyistä puulattioista on viime vuosina tullut hyvin suosittuja. Öljyllä käsitellään sekä uusia että vanhoja puulattioita, ja nykyään on mahdollista saada puulattiat ja parketit myös valmiiksi esiöljytyinä.

Mestarinöljyllä käsitellyn puulattian periaate on yksinkertainen; öljyä on lattialla riittävästi, kun pinta kädellä siveltäessä tun-

tuu sileältä ja rasvaiselta. Jos pinta tuntuu ”puiselta” tai liian kuivalta, lattialle lisätään Hoitoöljyä. Lattian normaali puhdistus hoidetaan Suovalla, joka samalla myös suojaaa öljytyä pintaa.

Havupuulattiat (mänty ja kuusi) voidaan ennen öljyämistä myös lipeöidä. Lipeäkäsittely korostaa vuosirenkaita ja ydinpuuta. Lipeä myös estää puun kellastumisen, ja käsittelyn tuloksena puu saa vaalean sävyn.

LATTIAN VOI ESIKÄSITELÄ VAALENTAVALLA LIPEÄLLÄ

Lipeä – lipeäseos havupuupinnoille

Sisätiloissa uuteen, hiottuun havupuuhun (mänty, kuusi). Estää kellastumista. Antaa vaalean sävyn ja vahvistaa puun kuviointia. Tummentaa ja korostaa sydänpuun syyt ja oksat. Reaktio kypsyys aurin-
gonvalossa 2-8 viikossa.

Käyttöohje: Varmista, että puu on hiottu, täysin puhdas ja kuiva. Sekoita lipeä huolellisesti ja kaada toiseen astiaan. Sekoita myös työn aikana. Käytä suojakäsineitä ja -laseja. Levitä tasainen runsas kerros keinokuitusiveltimellä puun pituussuuntaan. Uusi käsittely 6-8 t kuluttua ja anna kuivua vähintään 10 t (Jos kertakäsittely, käytä Lipeää erittäin runsaasti). Poista kuivumisen jälkeen ylimääräinen kalkki punaisella karhunkielellä tai Puhdistusaineella. Imuroi/lakaise kalkki pois. Lipeöity pinta vaatii aina jälkikäsittelyn esim. Mestarinöljyllä tai, jos räsitus on vähäinen, Suovalla. Vihertävää sävyä voi esiintyä mutta se heikkenee ajan myötä.

Syöpymisvaara (R34). Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältä aineen joutumista hengityselimiin, iholle ja silmiin (S24/25). Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä ja ota yhteys lääkäriin (S26). Käytä suojakäsineitä ja -laseja/kasvosuojainta työn aikana (S36/37/39). Tapaturman tai pahoinvoinnin sattuessa on hakeuduttava viipymättä lääkärin hoitoon; näytä etiketti lääkärille (S45). Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten mukaisesti.

Riittoisuus: 8-10 m²/l/käsittely. Sisältö: natriumhydroksiidi <5%, kalkki, pigmentit, vesi. Suojattava jäätymiseltä.



PERUSKÄSITTELE LATTIAT MESTARINÖLJYLLÄ

Mestarinöljyä voidaan levittää pienemmille alueille käsin, suuremmille lattianhoitokoneella. Pääsääntöisesti Mestarinöljyä Luonnollinen käytetään tummille puulajeille tai petsatuille havupuille sekä havupuupinnoille ilman sävytystä. Mestarinöljyä Valkoinen käytetään vaaleille puulajeille ja lipeöidyille pinnoille.

Mestarinöljy, Luonnollinen tai Valkoinen

Soveltuu käsittelemättömälle, lipeöidylle tai petsatulle puulle sekä korkille. Suojaa kulumiselta, liialta ja kosteudelta kaikki sisätilojen puupinnat kuten lattiat, portaikot ja huonekalut. Ei sisällä formaldehydiä. Puun huokosiin imeytyvä, sitkeän elastinen, kovettuva, hengittävä ja antistaattinen, hyvän rasituksensietokyvyn omaava kasviöljypitoinen jaloste.

Käyttöohje: Varmista, että puu on hiottu, puhdas ja ehdottoman kuiva. (Puun kosteus enintään 14%, öljyn ja huoneen lämpötila vähintään 18°C). Ravista tölkkiä ja sekoita Valkoinen öljy huolellisesti ennen käyttöä. Levitä öljyä pensselillä tai rullalla tasaisen peittävä kerros (80-100 ml/m²). Anna öljyn imeytyä puuhun ja lisää kuiviin paikkoihin 15-30 min. kuluessa. Kiillota jäljelle jäänyt öljy välittömästi kuivaksi joko käsin karhunkielisienellä tai kiillotuskoneella. Pyyhi ylimääräinen öljy tarkoin pois puuvillarievuilla. Pintaan ei saa jäädä öljyä eikä pinta saa vaikuttaa märältä. Kuivakiillota pinta vielä n. 6 tunnin kuluttua punaisella karhunkielellä, käsin tai kiillotuskoneella. Käsittele lattiapinnat kaksi kertaa! Öljytty pinta kestää kevyttä kosketusta/kulkemista 12 t kuluttua käsittelystä ja se voidaan tällöin suojata esim. aaltopahvilla. Varsinainen kovettuminen kestää n. 36 t, jona aikana pinta ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Mestarinöljyllä käsitellyn pinnan hoitoon käytä Suopaa (Luonnollinen tai Valkoinen) sekä lisäöljyämiseen Puhdistusainetta ja Hoitoöljyä.

VAROITUS!

Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi! Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Mahdollinen lattialämmitys ja kosteutta säätelevä ilmastointi on suljettava työn ajaksi.

Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten mukaisesti. Riittoisuus: 8-16 m²/l. Sisältö: kasviperäiset öljyainesosat, isoparafiini, kuivausaineet (ei sisällä lyijyä). Valkoisessa öljyssä titanidioxidia. Kuiva-ainepitoisuus noin 57%.



Lyhyt yhteenveto: Lipeä- ja öljykäsittely

Huom! Ajat ovat minimiaikoja, olosuhteiden takia ajat voivat olla huomattavasti pidemmät!

Lipeöiminen

1. Levitä Lipeä hiotulle ja lakaistulle havupuulattialle keinokuitusiveltimellä puun pituussuunnassa.
2. Anna kuivua vähintään 6 tuntia.
3. Toista lipeäkäsittely.
4. Anna kuivua vähintään 10 tuntia.
5. Poista kalkki ja karvannosto puun pinnasta karhunkielellä (karkeus punainen).

Öljyäminen

Sammuta mahdollinen lattialämmitys ja imastointi!

1. Käsittele öljyllä ensimmäisen kerran muista antaa imeytyä 15-30 min.
2. Pyyhi ylimääräinen öljyä pois ja laita rievut veteen.
2. Anna kuivua vähintään 6 tuntia.
3. Käsittele öljyllä toisen kerran; öljyä kuluu nyt huomattavasti vähemmän.
4. Pyyhi ylimääräinen öljy pois ja laita rievut veteen.
5. Odota vähintään 12 tuntia.
6. Kuivakiillota karhunkielellä.
7. Ei pesua 5 vrk:n sisällä käsittelystä.

SUURSIIVOUS TAI SIIVOUS ENNEN ÖLJYTYN PINNAN UUTTA ÖLJYKÄSITTELYÄ HOITOÖLJYLLÄ

Puhdistusaine

Tehopuhdistaa likaantuneet sisä- ja ulkopuupinnat, myös öljytyt ja lakatut. Poistaa kalkkia lipeäkäsittelyn jälkeen. Käytettävä ennen öljytyn pinnan uutta öljykäsittelyä.

Käyttöohje: Sekoitussuhde 1-5 dl/10 l lämmintä vettä li-kaisuudesta riippuen. Kostuta pinta ja anna vaikuttaa n. 5 min. Pese karhunkielellä tai mopilla. Huuhteluvedelle erillinen astia. Älä käytä laimentamattomana. Käytä lattia-pinnoille vettä niukasti. Pinnan on oltava kuiva ennen jälki-käsittelyä. Suojaamaton tai suovalla käsitelty puu puhdis-tuu huokosia myöten ja vaatii uuden suojakäsittelyn suovalla. Sisältö: tensiidi, sidosaine, karbamidi. Vesipoh-jainen. Riittoisuus: 100-200 m²/tiivistelitra.

Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumatto-missa. Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuote-jäänteet paikallisten määräysten mukaisesti.

ÖLJYTYN PINNAN UUSI ÖLJYKÄSITTELY HOITOÖLJYLLÄ TAI ESIÖLJYTYN PUU-LATTIAN/PARKETIN ÖLJYÄMINEN ENNEN KÄYTTÖNOTTOA

Hoitoöljy, Luonnollinen tai Valkoinen

Soveltuu kaikille öljykäsitellyille puupinnoille. Vahvistaa ja hoitaa pintaa säännöllisesti käytettynä. Puulattiat käsitel-lään rasiuksesta riippuen 1-2 kertaa vuodessa. Helpot-taa lattian puhtaanaapitoa ja hoitoa, pitää lattian hyvän-näköisenä.

Käyttöohje: Pese lattia kaksi kertaa Puhdistusaineella ja anna kuivua 4-8 tuntia. Pinnan on oltava täysin kuiva. Ravista astiaa ja sekoita Valkoinen öljy huolellisesti en-nen käyttöä. Levitä öljyä rievulla lattialle ohueksi kerrok-seksi. Imeytä öljy käsin valkoisella karhunkielisienellä tai lattiankiillotuskoneella. Pintaan ei saa jäädä ylimääräistä öljyä eikä se saa vaikuttaa märältä. Lattialla voi kulkea n. 4 tunnin kuluttua kiillotuksesta. Varsinainen kovettuminen kestää 24 tuntia, jona aikana lattia on suojattava mahdol-lisimman hyvin erityisesti vedeltä.

VAROITUS! Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määrä-ysten mukaisesti. Sisältö: kasviperäiset öljyaineosat, isoparafiini, kuivausaineet (ei sisällä lyijyä) ja pigmentit (Valkoinen). Riittoisuus: lisäöljyämiseen noin 30 m²/l.

TAHROJEN POISTO

Jos pinta tahraantuu (esim. etikka, punaviini ja gini voivat läpäistä öljypinnan), käytä Tahrinpoistoainetta. Peitä koko tahra aineella, anna vaikuttaa 10-30 min. ja pese pinta. Erittäin vaikeita tahroja poistettaessa toista käsittelyä.

HUOM. Koska Tahrinpoistoaine tehoaa myös öljyyn, on pintaan lisättävä Mestarinöljyä tahriintuneena olleen koh-dan kuivumisen jälkeen.

MESTARINÖLJYTYN PINNAN HOITO

Päivittäiseen hoitoon riittää imurointi ja, kun pinta on likainen, pesu Suovalla.

Suopa, Luonnollinen tai Valkoinen

Öljykäsiteltyjen pintojen puhdistukseen ja hoitoon. Luonnollinen tummille pinnoille ja Valkoinen vaaleille pinnoille.



Käyttöohje:

Ensimmäinen pesu: Sekoita Suopaa veteen 1:10 (10%). Pese puun pituus-suunnassa mopilla. Pyyhi ylimääräinen neste pois. Anna kuivua ja toista kä-sittelyä.

Normaali pesu: Sekoita veteen 1:20 (5%). Pese puun pituussuunnassa mo-pilla. Käytä 2 astiaa; toinen seokselle ja toinen huuhteluvedelle. Vaikeisiin tahroihiin sekä suursiivoukseen käytä Puhdistusainetta ja käsittele pinta uu-delleen Suovalla. Imurointi tai lakaisu normaalisti.

Säilytettävä lasten ulottumattomis-sa. Tyhjä pakkaus laitetaan jäteke-räykseen.

Sisältää: Kookos/soijasuopa, titaani-dioksiidi (Valkoinen), sidosaine, vesi-pohjainen.

Riittoisuus: 20-40 m²/l. Suojattava jäätymiseltä.

MESTARINÖLJYPINNAN POISTO

Mestarinöljypinta on poistettavissa ainoastaan hiomalla. Tahranpoistoaine poistaa vain pieniä alueita tasaisesti ja tuloksellisesti.

PANEELI- JA HIRSISEINILLE HOITOÖLJYÄ TAI PANEELIVALKOINEN

Hoitoöljy

Hoitoöljy Luonnollinen vahvistaa puun omaa sävyä ja korostaa juovituksia. Ajan mittaan pinta tummuu luonnollisesti. Hoitoöljy Valkoinen korostaa havupuiden vaaleutta ja hidastaa tummumista selvästi. Valkaisupetsi sekä vaalentaa jo kellastunutta puuta että voimakkaasti hidastaa tummumista. Käsitelty pinta on vaalean maitomainen pitkään.

Käyttöohje: Pintojen on oltava kuivat ja puhtaat – sisälämpötilan vähintään +16°C. Käytä Hoitoöljyn levittämiseen pensseliä tai riepua. Pyyhi imeytymättä jäänyt öljy pois rievuilla. Näin menetellen öljy imeytyy puun huokosiin pintaa muodostamatta. Kuivissa tiloissa yksi käsittelykerta riittää. **VAROITUS! Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen itsesyttymisen estämiseksi!**



Paneelivalkoinen

Vaalentaa kellastuneen puun ja säilyttää uuden puun vaaleuden. Kaikille puulajeille. Uusintakäsittely tarvittaessa 6-15 vuoden välein. Sisältää lian ja kosteuden imeytymisen estävää vahaa. Vesiohenteinen. Testaa koepalalle ennen varsinaista käsittelyä! Lopullinen sävy tulee näkyviin vasta kosteuden haihduttua puusta. Levitys

2 siveltimellä. Sivele ensimmäisellä ainetta ohuesti puun pinnalle ja tasoita hetken kuluttua toisella neste pois pinnasta. Voit viimeistellä pyyhkimällä tasaisesti rievulla. Ei vaadi jälkikäsittelyä. HUOM! Ei lattioille. Yleisin käyttökohde: hirsi-, paneeli ja listatuotteet.

Sis. vettä, akryylidispersiota, pigmenttejä. Riittoisuus: 10-12 m²/l. Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä viileässä, lasten ulottumattomissa.

MUILLE PINNOILLE MESTARINÖLJYÄ TAI HOITOÖLJYÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

Muun muassa puisia huonekaluja, pöytätasoja, kirjahyllyjä, porraskaiteita, koriste-esineitä jne voidaan öljytä. Pääsääntönä on, että Mestarinöljyä käytetään silloin kuin pinta altistuu kulutukselle kuten pöytätasot, kirjoituspöydät jne. Jos pintaa ei rasiteta – esim. kirjahyllyt, seinäpaneelit jne – käytetään Hoitoöljyä. Pintojen hoito kuten öljytyillä lattioilla.

www.conwoy.fi



YLEISTÄ AINEIDEN KÄYTTÖSTÄ

VAROITUS ÖLJYJÄ KÄYTETTÄESSÄ!

Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi! Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Mahdollinen lattialämmitys ja kosteutta säätelevä ilmastointi on suljettava työn ajaksi.

Ennen puunhoitotuotteiden käyttöä lue tarkoin kyseisten tuotteiden käyttöohjeet ja mahdolliset varoitustekstit. **Tuotteita käytetään sisätiloissa ellei muuta mainita.**

RIITTOISUUS: Tuotteiden riittoisuus on laskettu keskiarvona hiotulle mäntypuulle. Riittoisuuteen vaikuttavat ratkaisevasti puun huokoisuus, kosteus, tiheys, halkeamat jne.

KUIVUMISAJAT: Kaikki kuivumisajat on ilmoitettu keskiarvoina 18-22°C:n huonelämpötilassa kuivalle mäntypuulle, ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 50%. Kuivumisaikaan vaikuttavat merkittävästi myös mm. käytetyn aineen määrä ja kuivaustilan tuuletus.

SÄILYTYS: Säilytä tuotteet lasten ulottumattomissa valolta suojaisessa, kuivassa ja viileässä paikassa. Esim. hoitovälineet ja petsit eivät kestä jäätymistä.

ENNEN KÄSITTELYÄ: Käsiteltävien pintojen on oltava hiottuja ja luonnollisesti puhtaita (paneelit ja hirsipinnat höylätyinä). Käsitelyvaiheen lämpötilan on oltava yli +16 °C, suhteellisen ilmankosteuden alle 50%, ja myös itse puun on oltava tarpeeksi lämmin. Pese käsiteltävät pinnat puhdistusaineella ja anna kuivua kunnolla, vähintään yhden vuorokauden ajan. Seuraavat puunhoitotuotteet vaativat ehdottomasti kuivat pinnat: Lipeä, kaikki öljyt ja petsit. Lipeä vaatii myös äsken hiotun pinnan. Tuotteet eivät sisällä säilöntäaineita. Tarkista ennen työn aloittamista, että käytettävissäsi on kaikki tarvittavat välineet, työkalut sekä puhdistus- ja suojavälineet.

Kaikki tuotteet on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Varaa aikaa tarpeeksi! Suojakäsineiden käyttö suositeltavaa.

KÄSITTELYN JÄLKEEN: Varmista, että kaikki pinnat ovat kuivia ennen niiden käyttöönottoa (kuivumisaika 1-5 vuorokautta käytetystä aineesta riippuen). Älä koskaan kaada aineita käyttöastiasista takaisin tölkeihin. Öljyjen käytön jälkeen puhdista kaikki välineet mineraalitärpällä tai lakkabensiinillä sekä polta kaikki rievut tai kuivata ne suoriksi ripustettuina. Muiden aineiden käyttövälineet pestään vedellä. Noudata aina käyttämäsi aineen hoito-ohjeita. Esim. öljytyt pinnat vaativat säännöllisin välein pesun suovalla.