


TUOTEKORTTI TT 200



Lisätietoja: www.terastassu.fi



Materiaalina sähkösinkitty teräs (Terästassu peitty eristystyön yhteydessä uretaanivaahdon sisään).

Puristus/nurjahdustestitulokset SeAmk (13 023 kg / 14 555 kg)

Test results:

Legends	Nr	Specimen name	Peak detection N	Def at Peak mm	F _{max} N	Def _{max} mm
■	1	TT200 M16	145549,77	3,34	146000	5,86
■	2	TT225 M16	130225,87	2,69	130000	5,29

Series graph:

