


# TUOTEKORTTI TT 225 XL



Lisätietoja: [www.terastassu.fi](http://www.terastassu.fi)



Materiaalina sähkösinkitty teräs (Terästassu peitty eristystyön yhteydessä uretaanivaahdon sisään).

Puristus/nurjahdustestitulokset SeAmk (13 023 kg / 14 555 kg)

### Test results:

Legends	Nr	Specimen name	Peak detection N	Def at Peak mm	F <sub>max</sub> N	Def <sub>max</sub> mm
■	1	TT200 M16	145549,77	3,34	146000	5,86
■	2	TT225 M16	130225,87	2,69	130000	5,29

### Series graph:

