

Kuumasinkityksen laatustandardit:

- Kansainvälinen EN ISO 1461 -standardi
- Laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2015 -standardin ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti.

Kuumasinkityksen kerrospaksuus:

- Lingottujen kappaleiden pinnanvahvuus on keskimäärin 55 μm ja paikallinen 45 μm .