



18

K Hilden Ay
Hemminkankaantie 72
92430 Paavola
DoP nro. 18/10 Ma 0/16

EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset
Matinkangas 0/16KaM

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/16
Rakeisuusluokka	G _A 85 GT _A 20
Litteysluku	Fl ₂₀
Kiintotiheys	2,81 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,4 % WA ₂₄₁
Hienoainespitoisuus	f ₇
Petrografinen kuvaus	Metagabromurske
Iskunkestävyys	15LA ₂₀
Kulutuskestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD