

MANHATTAN Classic Effect on yksikerroksinen, struktuurinen maalipinta, jossa on miellyttävä, tyylikäs samettinen vaikutelma. Hienovarainen pinnoite sopii sekä julkisiin että yksityisiin tiloihin.

SÄVYTYS

Saat lisätietoa sävytyksestä Cameleon sävytyskirjasta myymälöistämme. Värisävyt ovat nähtävillä Cameleon nettisivuilla, osoitteessa:

<https://www.cameleo.pl/en/efekty/manhattan-dark-classic-effect-en/>

sekä:

<https://www.cameleo.pl/en/efekty/manhattan-light-classic-effect-en/>

POHJUSTUS

Pinnoitettava pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoitteen asennusta.

Maalaamattomat pinnat:

Jos kyseessä on tuore betoni-, kalkki-, laasti- tai muu tasoitepinta, tulee pinnan olla kuivunut vähintään 30 vuorokautta. Kipsilevyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteen täysin kuivunut. Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoitettava alue yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P100-primerilla.

Maalatut pinnat:

Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus 120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoitettava alue yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P300-primerilla.

PRIMERIN ESIVALMISTELU

Lisää pigmentti primerin joukkoon halutun sävyn mukaisesti ja sekoita huolellisesti

Manhattan Dark:

Cameprimer P300 + 0,8L pigmentti #16 20 ml

Cameprimer P300 + 2,4L pigmentti #16 60 ml

Manhattan Light:

Cameprimer P300 + 0,8L pigmentti #16 2 ml

Cameprimer P300 + 2,4L pigmentti #16 6 ml

MANHATTAN (DARK, LIGHT) ESIVALMISTELU

Sekoita maalin joukkoon valitsemasi pigmentti sekä halutessasi metallic additive –hile (Additive 01 silver tai Additive 02 gold). Sekoita huolella, mutta ei kuitenkaan koneellisesti. On suositeltavaa sekoittaa koko työstettävän alueen maali kerralla, jotta vältetään mahdolliset pienet sävyerot. Sekoitussuhteet:

Manhattan Dark

Manhattan efektimaali 1,6L + pigmenttiä 20 ml

Manhattan Light

Manhattan efektimaali 1,6L + pigmenttiä 4 ml

Manhattan silver/gold

Sävytetty Manhattan efektimaali 1,6L + Metallic Additive 160g

TYÖSTÖVAIHEET

Vaihe 1

Tuote: CAMEPRIMER P300

Riittoisuus: 115 ml/m² (yksi kerros)

Työvälineet: rullatela, maalipensseli

Levitä sävytetty CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetun ja tasoitetun pinnan päälle, 1 – 2 kerrosta kunnes pohjan väri on tasainen.

Kuivumisaika: 4 tuntia/kerros

Vaihe 2

Tuote: MANHATTAN

Riittoisuus: 100 - 110 ml/m²

Työvälineet: Pensseli ja Cameleo sulka

Maali levitetään pinnalle pensselillä, lyhyin edestakaisin vedoin, eri suuntiin työstäen 2 – 3 m² kerrallaan. Tämän jälkeen maalin pintaa tasoitetaan tähän tarkoitettu sulalla. Työstä järjestelmällisesti edeten koko pinnoitettava alue..

Kuivumisaika: 12 tuntia

**Halutessasi lisäsuojaa Manhattan maalin pintaan, voit levittää kuivuneen maalin päälle CAMELAZUR L100 lakkaa tasaisesti.*

Riittoisuus: 80 ml / m²

Työvälineet: pensseli, tela

Kuivumisaika: 6 tuntia

PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT

Lämpötilan ollessa +20 °C ja kosteusprosentin 50%,
Kosketuskuiva: 12 tuntia viimeisestä pinnoituksesta
Täysin kuivunut: 21 vuorokauden kuluttua viimeisestä pinnoituksesta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä lämmintä saippuavettä.

PINNOITTEEN PUHDISTUS

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua viimeisestä pinnan työstöstä.
Puhdistuksessa käytetään saippuavettä.

TYÖOLOSUHTEET

Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10 °C ja +30 °C välillä. Pinnoitettava pinta saa olla minimissään +10 °C, ja maksimissaan +30 °C. Pinnoitettavan pinnan kosteusprosentti ei saa ylittää 4%, ilman kosteusprosentti max. 75%.

TIEDOKSI ASENTAJALLE

Tällä tekniset tiedot-lomakkeella on kuvattu erikoispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Lopputulokseen vaikuttaa asentajan työstötekniikka, kokemus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pinnan työstöä suosittelemme harjoittelemaan asennusta mallipalalle.

HUOMIOITAVAA

Värikartassa näkyvät värit saattavat erota lopputuloksen väreistä. Lopulliseen väriin vaikuttavat mm. käytetty työstömenetelmä, pinnan strukturi ja kiilto, valo ja valaistus, sekä ympäristön muut värit.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska tuotteen käyttäjän varastointi-, kuljetus- ja työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelimiamme aineita ja ohjeita.