

CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect on pinnoite, joka jäljittelee karheaa betonipintaa. CONCRETE EFFECT Classic Effect soveltuu erinomaisesti loft-henkisiin tiloihin ja moderniin sisustukseen. CONCRETE EFFECT Classic Effectillä luot elegantteja ja rouheita sisustuksia.

SÄVYTYS

Saat lisätietoa sävytyksestä Cameleo Wall Coatings-katalogin sävykartasta myymälöistämme. Värisävyt ovat nähtävillä Cameleon nettisivuilla, <https://www.cameleo.pl/en/efekty/concrete-effect-classic-effect/>

POHJUSTUS

Pinnoitettava pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoitteen asennusta.

Maalaamattomat pinnat:

Jos kyseessä on tuore betoni-, kalkki-, laasti- tai muu tasoitepinta, tulee pinnan olla kuivunut vähintään 30 vuorokautta. Kipsilevyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteen täysin kuivunut. Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoitettava alue yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P100-primerilla.

Maalatut pinnat:

Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus 120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoitettava alue yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P300-primerilla.

LAASTIN ESIVALMISTELU

Lisää CONCRETE EFFECT -laastipakkaukseen siihen soveltuva määrä vettä;

2 kg: 0,75 - 0,80 litraa vettä

8 kg: 3 - 3,2 litraa vettä

20 kg: 7,5 – 8 litraa vettä

Sekoita huolellisesti. Anna vetäytyä n. 15 minuuttia ja sekoita vielä ennen käyttöä. Jos tuote sävytetään, tulee pigmentti sekoittaa ensin veteen, jonka jälkeen vesi sekoitetaan pakkaukseen. Sekoitetaan huolellisesti ja annetaan vetäytyä n. 15

minuuttia. Sekoita vielä ennen käyttöä. Jos pinnoitat suuremman alan kuin yhdestä pakkauksesta tulee, suosittelemme koko tarvittavan laastimassan sekoittamista kerralla yhdessä astiassa.

TYÖSTÖVAIHEET

Vaihe 1 CAMEPRIMER P300

Riittoisuus: 115 ml/m² (yksi kerros)

Työvälineet: maalipensseli, rullatela

Levitä sävytetty CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetulle, tasoitetulle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle rullatelalla. Levitä yksi tai kaksi kerrosta (yleensä yksi kerros riittää).

HUOM! CAMEPRIMER P300-primeri on sävytettävä sopivaan väriin CONCRETE EFFECT Classic Effectin kanssa käytettäessä:

0,8 L CAMEPRIMER P300 + 2 ml pigmentti No. 16.

2,4 L CAMEPRIMER P300 + 6 ml pigmentti No. 16

Kuivumisaika: 4 tuntia(/kerros)

Vaihe 2 CONCRETE EFFECT ROUGH

Riittoisuus: 1,2 kg/m²

Työvälineet: Venetian teräslippi, rullatela

Levitä CONCRETE EFFECT ROUGH-laasti primeroidulle pinnalle. Asenna kerralla n. 1-4 m². Laastin levityksen jälkeen työstä pintaan haluttua jälkeä rullatela käyttäen luodaksesi struktuuria. Jätä kuivumaan n. 20 - 25 minuutiksi. Tasoita pinta Venetian teräslipin avulla kauttaaltaan ja jätä kuivumaan. Työstä vaiheittain, kunnes koko ha-luamasi alue on käsitelty CONCRETE EFFECT Classic Effectillä.

Kuivumisaika: 12 tuntia

Vaihe 3 CAMELAZUR L100

Riittoisuus: 100 ml/m²

Työvälineet: rullatela (mohair), sieni

Kun CONCRETE EFFECT-laasti on kuivunut vähintään 12 tuntia, voit lakata pinnan läpikuultavalla CAMELAZUR L100-lakalla. Käytä lakkaamiseen rullatela. Vältä kosteiden laikkujen ja telajälkien muodostumista (esim. sienellä häivyttäen).

Kuivumisaika: 6 tuntia

EFFECT-PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT

Lämpötilan ollessa +20 °C ja kosteusprosentin 50%,
Kosketuskuiva: 6 tuntia viimeisestä pinnoituksesta
Täysin kuivunut: 30 vuorokauden kuluttua viimeisestä
pinnoituksesta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä lämmintä saippuavettä.

PINNOITTEEN PUHDISTUS

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vuoro-
kauden kuluttua viimeisestä pinnan työstöstä.
Puhdistuksessa käytetään laimeaa saippuavettä.
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

TYÖOLOSUHTEET

Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10 °C ja
+30 °C välillä

TIEDOKSI ASENTAJALLE

Tällä tekniset tiedot-lomakkeella on kuvattu eri-
koispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa
pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Lopputulok-
seen vaikuttaa asentajan työstötekniikka, koke-
mus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pinnan
työstöä suosittelemme harjoittelemaan asennus-
ta mallipalalle.

HUOMIOITAVAA

Värikartassa näkyvät värit saattavat erota loppu-
tuloksen väreistä. Lopulliseen väriin vaikuttavat
mm. käytetty työstömenetelmä, pinnan struktuu-
ri ja kiilto, valo ja valaistus sekä ympäristön muut
värit.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat
kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu
avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman
työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen
lopputuloksen. Koska tuotteen käyttäjän varas-
tointi-, kuljetus- ja työskentelyolosuhteet ovat
valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kan-
taaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa
käyttäessään suosittelimiamme aineita ja ohjei-
ta.