

Ferrum – Siderum – Cuprum

Ruoste-efektimaali

1. Smart Coat – pohjamaali 1l
 - Sekoita hyvin ja levitä 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla
 - Riittoisuus imemätön pinta 15-20m²/l, imevä pinta 12-16m²/l
 - Kosketuskuiva 1-3h, päällemaalattavissa 4-6h
2. Ferrum – Siderum – Cuprum 1l
 - Ohennus vedellä max. 10%
 - Levitä kaksi kerrosta telalla tai siveltimellä
 - Kosketuskuiva 0,5-1h, päällemaalattavissa 4-6h, anna kuivua ennen oksidointia 8h
 - Riittoisuus 10-12,5m²/l, 5-6,25m² 2 kerrosta
3. Oksidointi / Antichizzante
 - Suojaa hyvin kaikki pinnat, joita ei käsitellä
 - Voidaan levittää esimerkiksi suihkepullolla, sienellä, telalla, pensselillä
 - Levitetään 1-2 tai useampia kerroksia riippuen halutusta lopputuloksesta
 - Kosketuskuiva 0,5-1h, päällemaalattavissa 2h (suositellaan, jotta oksidoituminen on tehokasta), suojaus 24h
 - Riittoisuus 15-25m²/l
 - Lopullinen tulos riippuu oksidointikerrosten ja käytetyn Antichizzanten määrästä, sekä käytetystä työkalusta
 - Oksidoidessa Siderumia ensimmäinen efekti on patina, älä käytä liikaa Antichizzantea, sillä muutoin patina peittyy rauta-oksidi -efektillä
4. Primer A -lakka
 - Odota 24 tuntia ennen lakkausta
 - Poista pinnasta rautapöly pehmeästi harjaamalla
 - Levitä telalla 2 kerrosta Primer A -lakkaa ohennettuna 1:1
 - Uudelleen lakattavissa 4-6h
 - Riittoisuus 6-7m²/l 2 kerrosta