

## HUOMAA! TÄRKEÄÄ!

Maailmanlaajuisesta komponenttipulasta johtuen Orfapol-50 lakkaa on jouduttu tilapäisesti hieman muuttamaan. Tehdas on onnistunut kuitenkin säilyttämään lakan ominaisuudet; hengittävyys ja joustavuus ja hieman lisäämään veden pitävyyttäkin. Kuivumisaika on kuitenkin hieman pidempi. Pienen partikkelin vaihdosta johtuen tässä uudet sekoitusohjeet, joita on hyvin tärkeää noudattaa lakan toimivuuden kannalta:

Orfapol-50 polyuretaanilakka (versio 2.) SEKOITUSSUHDE 2:10

-10 osaa A-komponenttia ja 2 osaa B-komponenttia. Kirjevaakaa on hyvä käyttää tarkkaan mittaamiseen.

- levitetään useita OHUITA kerroksia, kerrosten välissä odotetaan 40-60 minuuttia VÄHINTÄÄN. Sekoitettua lakan annetaan levätä 10 min ennen levitystä.

1. kerros; A + B komponentit + 100% vettä

2. kerros; A + B komponentit + 50% vettä

3. ja 4. kerros; A + B komponentit +20% vettä

- Ennen A- ja B- komponenttien yhdistämistä, sekoita A-komponenttia niin, että pinnalla oleva keltainen lisäaine on kunnolla sekoittunut A - komponentin joukkoon.

- Lakkapinnan hiontaa ei suositella (sameutuu)

- Käytä lakkaamiseen karvaamatonta rullatela

Riittoisuus 1kg A- komp. + 200g B-komp. = 10m<sup>2</sup>

Puolihihmeä, vesiohenteinen, hengittävä, ei vesitiivis, levitetään 4 kerrosta, suositeltava levityslämpötila 10-25 astetta.

Vältä liian paksuja kerroksia, jotta lakan ominaisuudet pääsevät kehittymään.

