

RUST EFFECT Classic effect on erikoispinnoite, jäljittelee täydellisesti ruosteista pintaa. Tämä pinnoite soveltuu erinomaisesti moderniin ja rouheaan sisustukseen.

SÄVYTYS Tämä erikoispinnoite on saatavilla yhdessä sävyssä. Sävyyn voimakkuus vaihtelee käytetyn aktivointiaineen määrän mukaan.

POHJUSTUS

Pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoitteen asennusta.

Maalaamattomat pinnat: Jos kyseessä on tuore betoni-, kalkki-, laasti- tai muu tasoitepinta, tulee pinnan olla kuivunut vähintään 30 vrk. Kipsilevyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteen täysin kuivunut. Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta pinta yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P100-primerilla.

Maalatut pinnat: Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus 120 - 150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta pinta yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P300-primerilla.

LAASTIN ESIVALMISTELU

Lisää pakkaukseen siihen soveltuva määrä vettä: 2 kg = 0,6 – 0,7 litraa, 10 kg = 3,0 – 3,5 litraa. Sekoita huolellisesti. Lisää RUST&PATINA ACTIVATORIA n. 5 ml / 2 kg (eli noin kyseisen pullon korkillinen) ja seoita uudelleen. Jos pinnoitat isomman alan kuin mitä yhdestä pakkauksesta tulee, suosittelemme koko tarvittavan laastimassan sekoittamista kerralla yhdessä astiassa.

Tuote tulee käyttää 1 - 2 tunnin kuluessa veden lisäämisestä.

TYÖSTÖVAIHEET

01 tuote: CAMEPRIMER P300 & pigmentti No.16

riittoisuus: 115 ml / m² (yksi kerros)
työvälineet: maalipensseli, rullatela
Sävytä Cameprimer P300 pigmentti No.16:sta (20 ml / 0,8 l tai 60 ml / 2,4 l). Työstä CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetulle, tasoitetulle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle rullatelalla yhteen tai kahteen kertaan.

Kuivumisaika: 4 tuntia / kerros

02 tuote: RUST EFFECT

riittoisuus: n. 0,4 kg / m²
työvälineet: Venetian teräsliippi
Levitä kerros RUST EFFECT - laastia aiemmin esivalmistellulle pohjalle. Työstä kerralla 2 - 3 m² ala. Kun laasti on levitetty, kuvioi pintaan haluttua jälkeä venetian teräsliipin avulla.

03 tuote: rust & patina ACTIVATOR

Suihkuta käsitelty alue RUST & PATINA – aktivointiaineella n. 20 - 25 cm päästä käsiteltävästä pinnasta. Aloita maltillisella määrällä, sillä annostuksen määrä tehostaa aktivointiaineen vaikutusta. Jos haluat lisätä efektiä, voi alueen suihkuttaa varovasti läpi uudemman kerran. Huomioi, että ylimääräinen imeytymätön aine valuu seinää pitkin ja aiheuttaa valumaefektiä.

Jatka RUST EFFECT Classic effectillä & ACTIVATORILLA vuorotellen, kunnes koko haluttu pinta on työstetty. Jätä kuivumaan.

Kuivumisaika: 12 tuntia

04 tuote: CAMELAZUR L100

riittoisuus: n. 80 ml / m²
työvälineet: maalipensseli, mohair rullatela
RUST Classic effect - pinnan suojaamiseksi suosittelemme lakkaamaan pinnan CAMELAZUR L100 -lakalla aikaisintaan 12 tunnin kuluttua asennuksesta. Käytä lakkaukseen mohair rullatela. Huolehdi, että lakka leviää tasaisesti.

Kuivumisaika: 6 tuntia

PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT

lämpötilan ollessa + 20 °C ja kosteusprosentin 50%
kosketuskuiva: 6 tuntia viimeisestä pinnoituksesta
täysin kuivunut: 21 vrk

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä lämmintä saippuavettä

PINNOITTEEN PUHDISTUS

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vrk ku-
luttua viimeisen pinnan työstöstä. Ei suositella
voimakkaita puhdistusaineita. Käytä laimeaa
saippuavettä.

TYÖOLOSUHTEET

Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla + 10 C ja
+ 30 C välillä.

TIEDOKSI ASENTAJALLE

Pinnoitteen tekniset tiedot -esitteelle on kuvattu
erikoispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei
takaa pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Loppu-
tulokseen vaikuttaa asentajan työstötekniikka,
kokemus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pin-
nan työstöä suosittelemme harjoittelemaan
asennusta mallipalalle.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat
kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu
avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman
työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen
lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolo-
suhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme
voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita
hän saa käyttäessään suosittelemiamme aineita
ja ohjeita.