

TRAVERTINE Classic Effect on näyttävä sisustuspinnoite, jonka ainesosana käytetyn kalkin ja marmorijauheen seos luo uniikin pinnan, joka jäljittelee hiekkakiveä. TRAVERTINE Classic Effect on tarkoitettu sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin.

SÄVYTYS

Värisävytiedot ovat saatavilla verkkosivuilla www.cameleo.pl ja Wall Coatings -luettelossa.

POHJUSTUS

Pinnoitettava pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoitteen asennusta.

Maalaamattomat pinnat:

- Sementti-, kalkki-, laasti tai muu tasoitepinta
 - Betonipinta. Pinnan tulee olla kuivunut vähintään 30 vrk (betoninkosteus ei saa ylittää 4%).
 - Lasikuituverkolla vahvistetut pinnat (kun verkon asennuksesta vähintään kolme päivää)
 - Kipsilevy (levyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteen täysin kuivunut, huom. liitoskohdat)
- Poista kaikki lika, pöly, rasvatohat ja irtoliima. Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoitettava alue CAMEPRIMER P100-primerilla.
- Maalatut pinnat:
- Pinnan on oltava vahva ja siinä tulee olla hyvä tarttuvuus. Poista kaikki lika, pöly, rasvatohat ja irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus 120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat.

TRAVERTINE LAASTIN VALMISTELU

Lisää vettä seuraavasti:

2 kilolle laastia: 0,75L - 0,8L vettä.

8 kilolle laastia: 3,0L - 3,2L vettä.

20 kilolle laastia: 7,5L - 8,0L vettä.

Sekoita laasti huolellisesti. Anna tekeytyä ainakin 15 minuuttia, ja sekoita uudelleen ennen laastin levitystä. Kun työskentelet suuremmilla pinnoilla kuin purkin riittoisuus, on suositeltavaa sekoittaa sopiva määrä yhteen isompaan astiaan.

TYÖSTÖVAIHEET

Vaihe 1

Tuote: CAMEPRIMER P300

Riittoisuus: 115 ml/m² (yksi kerros)

Työvälineet: maalipensseli, rullatela
Levitä CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetulle, tasoitetulle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle rullatelalla. Tarpeen mukaan yksi tai kaksi kerrosta.
Kuivumisaika: 4 tuntia

Vaihe 2

Tuote: TRAVERTINE

Riittoisuus: 0,8 kg/m²

Levitysvälineet: Venetian teräslippi
Levitä kerros TRAVERTINE laastia aiemmin valmistettuun pintaan. Peitä 3 - 4 m² kerrallaan. Laastin levityksen jälkeen anna kuivua noin 15 -20 minuuttia, silota pinta hellävaraisesti venetian teräslipin avulla. Tee laastiin haluttua kuviota venetian teräslipin reunalla "raaputtamalla". Työstä koko pinta keskeytyksettä, jotta pinnasta tulee yhtenäinen ja saumaton. Silota koko pinta hellävaraisesti ja jätä kuivumaan. Jatka näin kunnes koko haluttu pinta on työstetty TRAVERTINE Classic Effectillä.
Kuivumisaika: 12 tuntia

Vaihe3

Tuote: CAMELAZUR L100

Riittoisuus: 100ml/m²

työvälineet: maalipensseli, mohairtela
Kun TRAVERTINE on kuivunut vähintään 12 tuntia ja on täysin kuiva, lakkaa pinta CAMELAZUR L100-lakalla mohairtelaa käyttäen. Huolehdi, että lakka leviää tasaisesti koko pinnalle.
Kuivumisaika: 6 tuntia

Vaihe4

Tuote: CAMELAZUR L100 + PIGMENT

Riittoisuus: 25ml/m²

Työvälineet: maalipensseli, rullatela, vaahtomuovitelatela
Työstä toinen CAMELAZUR L100 lakkakerros kuivan TRAVERTINE-pinnan päälle rullatelaa käyttä

en (jos olet valinnut värin TRAVERTINE classic effectiin, lisää pigmentti lakkaan ja sekoita hyvin). Työstä pinta yli vielä vaahtomuovitelalla rosoisen pinnan aikaansaamiseksi. Lakkaa aina aikaisemmin tehdyn kuvioinnin suuntaisesti. Poista ylimääräinen lakka. Työstä lakka koko pinnoitetulle alueelle.

Kuivumisaika: 6 tuntia

EFFECT-PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT

Lämpötilan ollessa +20 °C ja kosteusprosentin 50%,
Kosketuskuiva: 12 tuntia viimeisestä pinnoituksesta
Täysin kuivunut: 30 vuorokautta viimeisestä pinnoituksesta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä lämmintä saippuavettä.

PINNOITTEEN PUHDISTUS

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua viimeisestä pinnan työstöstä. Puhdistuksessa käytetään laimeaa saippuavettä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

TYÖOLOSUHTEET

Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10 °C ja +30 °C välillä. Vältä asennusta kovalla tuulella. Suojaa pinnoitettu alue kastumiselta 48 tunnin ajaksi asennuksesta. Kaikki katto- ja tiivistetyöt tulisi suorittaa ennen pinnoitteen asennusta.

TIEDOKSI ASENTAJALLE

Tällä tekniset tiedot-lomakkeella on kuvattu erikoispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Lopputulokseen vaikuttaa asentajan työstötekniikka, kokemus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pinnan työstöä suosittelemme harjoittelemaan asennusta mallipalalle. Yksin työstettynä suositeltu asennusalue on 10 m². Jos alueen korkeus on suurempi kuin 3 metriä, on suositeltavaa käyttää apuna rakennustelinettä.

HUOMIOITAVAA

Värikartassa näkyvät värit saattavat erota lopputuloksen väreistä. Lopulliseen väriin vaikuttavat mm. käytetty työstömenetelmä, pinnan strukturi ja kiilto, valo ja valaistus sekä ympäristön muut värit.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska tuotteen käyttäjän varastointi-, kuljetus- ja työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelimiamme aineita ja ohjeita.