

TRAVERTINE ROUGH Classic Effect on näyttävä sisustuspinnoite, jonka ainesosana käytetyn kalkin ja marmorijauheen seos luo uniikin pinnan. TRAVERTINE ROUGH Classic Effectin pinta on karkeampi kuin Travertine Classic Effectin. TRAVERTINE ROUGH Classic Effect on tarkoitettu sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin.

SÄÄVYTYS

Värisävytiedot ovat saatavilla verkkosivuilla www.cameleo.pl ja Wall Coatings -luettelossa.

POHJUSTUS

Pinnoitettava pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoitteen asennusta.

Maalaamattomat pinnat:

- Sementti-, kalkki-, laasti tai muu tasoitepinta
 - Betonipinta. Pinnan tulee olla kuivunut vähintään 30 vrk (betoninkosteus ei saa ylittää 4%).
 - Lasikuituverkolla vahvistetut pinnat (kun verkon asennuksesta vähintään kolme päivää)
 - Kipsilevy (levyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteen täysin kuivunut, huom. liitoskohdat)
- Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoitettava alue CAMEPRIMER P100-primerilla.

Maalatut pinnat:

Pinnan on oltava vahva ja siinä tulee olla hyvä tarttuvuus. Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus 120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat.

TRAVERTINE ROUGH LAASTIN VALMISTELU

Lisää vettä seuraavasti:

2 kilolle laastia: 0,75L - 0,8L vettä.

8 kilolle laastia: 3,0L - 3,2L vettä.

20 kilolle laastia: 7,5L - 8,0L vettä.

Sekoita laasti huolellisesti. Anna tekeytyä ainakin 15 minuuttia, ja sekoita uudelleen ennen laastin levitystä. Kun työskentelet suuremmilla pinnoilla kuin purkin riittoisuus, on suositeltavaa sekoittaa sopiva määrä yhteen isompaan astiaan.

TYÖSTÖVAIHEET

Vaihe 1

Tuote: CAMEPRIMER P300

Riittoisuus: 115 ml/m² (yksi kerros)

Työvälineet: maalipensseli, rullatela

Levitä CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetulle, tasoitetulle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle rullatelalla. Tarpeen mukaan yksi tai kaksi kerrosta.

Kuivumisaika: 4 tuntia

Vaihe 2

Tuote: TRAVERTINE ROUGH

Riittoisuus: 1,2 kg/m²

Levitysvälineet: Venetian teräslippi, Maalitela, Grass effect liippi

Levitä kerros TRAVERTINE ROUGH laastia aiemmin valmisteltuun pintaan. Peitä 3 - 4 m² kerrallaan. Laastin levityksen jälkeen käytä maalitelaa seinänkuviointiin (pinta nousee koholle), jätä se noin 20 - 25 minuutiksi. Tasoita työstytyksen alueen pinta hellävaraisesti Venetian liipillä ja luo haluttu kuviointi hierontämällä pinta joko pysty tai vaaka suunnassa käyttäen Cameleo grass effect liippiä. Huomioi TRAVERTINE ROUGH laastia työstäessä; välttääksesi kuivasauvoja ja laastien kerrostumista on tärkeää työskennellä yhtäjaksoisesti antamatta laastin täysin kuivua työstöalueiden välissä. Tasoita hellävaraisesti pinta kauttaaltaan ja anna laastin täysin kuivua. Jatka työstämistä kunnes koko alue on käsitelty kauttaaltaan TRAVERTINE laastilla.

Kuivumisaika: 12 tuntia

Vaihe3

Tuote: CAMELAZUR L100

Riittoisuus: 100ml/m²

Työvälineet: maalipensseli, mohairtela

Kun Travertine on kuivunut vähintään 12 tuntia ja on täysin kuiva, lakkaa pinta CAMELAZUR L100-lakalla mohairtelaa käyttäen. Huolehdi, että lakka leviää tasaisesti koko pinnalle.

Kuivumisaika: 6 tuntia

Vaihe4**Tuote: CAMELAZUR L100 + PIGMENT**

Riittoisuus: 25ml/m²

Työvälineet: maalipensseli, rullatela, vaahtomuovitelat

Jos olet valinnut värin TRAVERTINE ROUGH classic effectiin, lisää pigmentti lakkaan ja sekoita hyvin. Työstä toinen CAMELAZUR L100 lakkakerros kuivan TRAVERTINE ROUGH-pinnan päälle rullatelaa käyttäen. Työstä pinta yli vielä vaahtomuovitelalla rosoisen pinnan aikaansaamiseksi. Lakkaa aina aikaisemmin tehdyn kuvioinnin suuntaisesti. Poista ylimääräinen lakka. Työstä lakka koko pinnoitetulle alueelle.

Kuivumisaika: 6 tuntia

PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT

Lämpötilan ollessa +20 °C ja kosteusprosentin 50%,
Kosketuskuiva: 12 tuntia viimeisestä pinnoituksesta
Täysin kuivunut: 30 vuorokautta viimeisestä pinnoituksesta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä lämmintä saippuavettä.

PINNOITTEEN PUHDISTUS

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua viimeisestä pinnan työstöstä. Puhdistuksessa käytetään laimeaa saippuavettä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

TYÖOLOSUHTEET

Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10 °C ja +30 °C välillä. Vältä asennusta kovalla tuulella. Suojaa pinnoitettu alue kastumiselta 48 tunnin ajaksi asennuksesta. Kaikki katto- ja tiivistetyöt tulisi suorittaa ennen pinnoitteen asennusta.

TIEDOKSI ASENTAJALLE

Tällä tekniset tiedot-lomakkeella on kuvattu erikoispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Lopputulokseen vaikuttaa asentajan työstötekniikka, koke

mus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pinnan

työstöä suosittelemme harjoittelemaan asennusta mallipalalle. Yksin työstettynä suositeltu asennusalue on 10 m². Jos alueen korkeus on suurempi kuin 3 metriä, on suositeltavaa käyttää apuna rakennustelinettä.

HUOMIOITAVAA

Värikartassa näkyvät värit saattavat erota lopputuloksen väreistä. Lopulliseen väriin vaikuttavat mm. käytetty työstömenetelmä, pinnan strukturi ja kiilto, valo ja valaistus sekä ympäristön muut värit.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska tuotteen käyttäjän varastointi-, kuljetus- ja työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suositteliämme aineita ja ohjeita.