

Venetian Stucco Pearl Effect on ylellinen erikoispinnoite helmiäishohteella. VENETIAN STUCCO Pearl Effect on saatavilla laajan värikartan sävyillä ja useilla helmiäisefekteillä. Sopii parhaiten kuivien tilojen seinäpinnoille.

SÄVYTYS

Värisävytiedot ovat saatavilla verkkosivuilla www.cameleo.pl ja Wall Coatings -luettelossa.

POHJUSTUS

Pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoitteen asennusta.

Maalaamattomat pinnat: Jos kyseessä on tuore betoni-, kalkki-, laasti- tai muu tasoitepinta, tulee pinnan olla kuivunut vähintään 30 vrk. Kipsilevyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteentäysin kuivunut. Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta pinta yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P100-primerilla.

Maalatut pinnat: Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus 120 – 150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta pinta yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P100-primerilla

LAASTIN ESIVALMISTELU

Sekoita huolella VENETIAN STUCCO struktuuri-maali koneellisesti. Lisää Cameleo –pigmentti ja sekoita kunnes massa on täysin sekoittunut.

TYÖSTÖVAIHEET:

01 tuote: CAMEPRIMER P100

riittoisuus: 67 ml / m²

työvälineet: maalipensseli, rullatela

Työstä CAMEPRIMER P100 –primeri pohjustetulle, tasoitetulle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle rullatella yhteen tai kahteen kertaan.

kuivumisaika: 4 tuntia / kerros

02 tuote: VENETIAN STUCCO

riittoisuus: 250 g / m²

työvälineet: teräслиippi

Työstä VENETIAN STUCCO –struktuurimaali haluttuun pintaan teräслиipin avulla. Hierrä liipillä ohutta kerrosta, kerrospaksuus n. 1 – 1,5 mm. Jätä kuivumaan.

kuivumisaika: 6 tuntia / kerros

03 tuote: VENETIAN STUCCO

riittoisuus: 150 g / m²

työvälineet: teräслиippi

Kun ensimmäinen kerros VENETIAN STUCCOA on kuivunut vähintään 12 tuntia, voit työstää toisen VENETIAN STUCCO –kerroksen. Hierrä lyhyin, eri suuntaisiin liipin vedoin – näin luot vaihtelevaa, uniikkia pintaa. Työstä näin koko pinta. Jätä kuivumaan

kuivumisaika: 4 tuntia / kerros

04 tuote: CAMEWAX PEARL

riittoisuus: 12,5 g / m²

työvälineet: teräслиippi

Kun VENETIAN STUCCO on täysin kuivunut, työstä teräслиipin avulla helmiäisvaha ohuelti sen pintaan. Anna kuivahtaa n. 10 – 15 minuuttia, jonka jälkeen kiillota vaha teräслиipin reunan avulla. Jos haluat kiillottaa pintaa enemmän, käytä flanelli- tai mikrokuituliinaa tai hio koneellisesti kiillotustyynyn avulla. Likaantumiselle alttiissa tilassa vahaus kannattaa suorittaa kahteen kertaan.

kuivumisaika: 6 tuntia

PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT

Lämpötilan ollessa +20°C ja kosteusprosentin 50% kosketuskuiva: 6 tuntia viimeisestä pinnoituksesta täysin kuivunut: 21 vrk

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä lämmintä saippuavettä

PINNOITTEEN PUHDISTUS

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14vrk kuluttua viimeisen pinnan työstöstä. Ei suositella voi-

makkaita puhdistusaineita. Käytä laimeaa saippuavettä.

TYÖOLOSUHTEET

Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10°C ja +30°C välillä.

TIEDOKSI ASENTAJALLE

Pinnoitteen tekniset tiedot –esitteelle on kuvattu erikoispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Lopputulokseen vaikuttaa asentajan työstötekniikka, kokemus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pinnan työstöä suosittelemme harjoittelemaan asennusta mallipalalle.

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat suorittamiimme kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska kuitenkin käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelemiamme aineita ja ohjeita