

MIRA Z-FIX 10KG SÄKKI

SEINÄTASOITE

- S-2 luokan erittäin joustava, vaalea kiinnityslaasti **seinien** tasoittamiseen mikrosementin alle. Yhteensopivuustestattu Miran laboratoriossa Pavicem mikrosementin kanssa. Soveltuu sekä kuiviin että märkätiloihin, myös laatoituksen ja vesieristeen päälle seinällä.
- Betoni, sementti, kipsilevy ym. imeville/ huokoisille pohjille Mira 4180 primer, joka laimennetaan suhteessa 1 osa primeria / 3 osaa vettä (menekki laimentamattomana n. 1L / 10m² . Annetaan kuivua 1 -2 tuntia. Laatan saumoihin Pavicem F-300 primer. Vesieristeen päälle ym. imemättömille pinnoille ei tarvita primerointia. Muista, että pohjan tulee olla vakaa ja hyvin puhdistettu.
- Jos pohjassa on halkeamia, levyn saumoja tms. liikkumiselle / halkeamiselle altistavaa se verkotetaan tilanteen mukaan joko paikallisesti nauhalla tai kauttaaltaan verkolla ensimmäisen Z-Fix kerroksen yhteydessä.
- Mira Z-Fix sekoitetaan suhteessa 10kg jauhetta / 4-4,2 litraa puhdasta vettä porakonevispilällä siten, että muodostuu tasainen massa. Seoksen annetaan vetäytyä 3-5min., sekoitetaan uudelleen, jonka jälkeen seos on valmis käytettäväksi. Käytettävä 6 tunnin kuluessa sekoituksesta. Arvioitu menekki on n. 500g / m² / kerros.
- Seinäpinnan tasoitus Mira Z-Fixillä tehdään mielellään useampana aineen vahvuisena ohuena kerroksena pienellä 20-30cm liipillä. Yleensä kaksi kerrosta on riittävä määrä, mutta jos epätasaisuutta vielä ilmenee suositellaan kerrosten lisäämistä.
- Kuivuminen jokaisen Z-Fix kerroksen jälkeen 24 tuntia.
- Kerrosten välissä voi tehdä välihiennon tai ainakin isompien kohokohtien poiston. Ennen mikrosementin asennusta kannattaa Z-Fix pinta hioa ja poistaa isoin pöly. Hiontakarkeus 60-80.
- Z-Fix pinta primeroidaan ennen mikrosementin asennusta Pavicem F-300 primerilla. Laimennus suhteessa 1 osa F-300 + 3 osaa vettä. Menekki laimentamattomana n. 0,5L / 10m² . Primer levitetään telalla ja annetaan kuivua 1-2 tuntia ennen mikrosementin asennusta.

