

UNITED 403 (404,405) TRIUMPH

Suojaava pinnoite + primeri

Betonin, muurausten, metallien, puun ja muovien suojaukseen sekä reikien ja ja murtumien korjauksiin. Toimii samalla neutraalina pohjustusaineena kaikille pinnoitteille ja maaleille. Kuivuttuaan tuote kovettuu pinnaksi, mikä suojaa tehokkaasti korroosiolta, kosteudelta, kolhuilta ja säiden rapauttavalta vaikutukselta. Soveltuu myös lopulliseksi pinnaksi. Erityisen riittoisaa.

OMINAISUUDET

- * Soveltuu kaikille maalaamattomille metallipinnoille. Myös alumiinille ja galvanoiduille pinnoille.
- * Erinomainen suoja-aine betonille, muurauksille, tiili- ym kivipinnoille
- * Soveltuu myös puulle ja muoville
- * Sekoittuu hyvin sementtiin, täyttää ja tiivistää halkeamat ja murtumat
- * Voidaan päällystää lähes millä tahansa maalilla tai pinnoitteella
- * Vesiliukoinen
- * Voidaan asentaa kosteissa olosuhteissa
- * Ei sisällä öljypohjaisia liuottimia eikä happeja
- * Ei sisällä lyijyä
- * Ei sisällä karsinogeeneja
- * **Teoreettinen riittoisuus: n. 50 m² litralla**

TEKNISET TIEDOT

- * Stabiili, ei reaktiivinen
- * Ominaispaino 1,2 (1,2 kg/litra)
- * Kiehumispiste +100° C
- * Syttymispiste: ei ole
- * Erittäin hyvä kiinnittyvyys
- * Kestää kuumia ja kylmiä lämpötiloja (+175°C)
- * PH 4-5
- * Erittäin hyvä vastustuskyky vedelle, emäkselle ja suolalle; kohtalainen hapoille
- * VOC 2,9% (2-butoksietanoli; kts käyttöturvallisuustiedote). Kuiva-ainepitoisuus 75%.
- * Vältettäviä aineita: voimakkaasti hapettavat hapot
- Värit:** 403 punaruskea, 404 harmaa, 405 musta
- Sisältö:** 1 gallona (n. 3,8 l)
- Valmistusmaa:** USA

YLEISET ASENNUSOHJEET:

1. Avataan loveamalla kannen alareuna reikien kohdalta.
2. Suojattava pinta puhdistetaan irtonaisesta maalista, karstasta ja liasta esim teräsharjalla tai konetyökaluilla.
3. Jos pinta on galvanoitua metallia, joka on ollut käytössä alle vuoden, se käsitellään liuksella, jossa on 1 osa United 18 puhdistusainetta ja 2 osaa vettä. Pinta huuhdellaan hyvin.
4. Ruostuneet kohdat pohjamaalataan Triumph 303:lla.
5. Ennen asennusta tuote sekoitetaan huolellisesti.
6. Levitys ruiskulla, telalla tai pensselillä.
7. Ruiskulevityksessä voidaan ohentaa vedellä max 20%
8. Suositus 2 käsittelyä: 1. kerros 10-25 µm, kuivumisaika 2-4 h. Toinen kerros 25-50 µm (Triumph 303 korvaa 1. käsittelyn).
9. Asennuslämpötila +10-+40° C
10. Työvälineet puhdistetaan vedellä.
11. Vaarallista nauttia, ei lasten käsiin. Ruiskulevityksessä käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Käytettävä aina kumitai muovihansikkaita. Kts käyttöturvallisuustiedote.
12. Suositeltavat ruiskut: Ilmallinen Binkes 18 tai vastaava, neu-la 63 A. 10-15 psi paine, atomisaatio 45-50 psi. Letku 3/5". Ilmaton: Graco 208-327 tai vastaava. Suutin 0,013 - 0,019 " 2000-2500 psi paine. Pumppusuhde 30:1. Letku 1/4".

Lisätiedot maahantuojalta:

Temp-Coat Scandinavia Oy,
Thurmanin puistotie 4 D 22
02700 Kauniainen
www.tempcoat.fi puh: 040 969 1007 tempcoat@tempcoat.fi

BETONI, MUURAUKSET, ALTAAT, VESIVUODOT

1. Voidaan käyttää sekä uudelle että vanhalle betonille. Vanha betoni on puhdistettava huolellisesti öljystä ja rasvasta sopivilla liuottimilla.
2. Paikkaa suuret murtumat ja reiät ja anna korjausten kuivua täysin.
3. Jos Triumph 400 käsittely viimeistellään uretaani- tai epoksinpinnoitteella, levitetään vain yksi ohut (n. 40 µm märkä, 25 µm kuiva) kerros. Kuivumisaika 24 h ennen pinnoitusta.
4. Jos altaita yms säiliöitä pinnoitetaan, on kuivumisaika 36 tuntia ennen altaan täyttämistä.
5. Betonilattian vuotojen ja halkeamien tukkimiseksi sekoita Triumphiin 5% sementtiä ja pinnoita seoksella koko lattia ja n. 25 cm korkeudelta seinät. Kuivumisaika 12 tuntia.

Reikien paikkaaminen: metallit, puu, muovi

1. Poista lika, karsta, rasva ym.
2. Ruostunut metalli esikäsitellään Triumph 303:lla.
3. Leikkaa lasikuitukankaasta pala, joka peittää reiän reilusti joka puolelta.
4. Kyllästä kangas Triumph 400:lla ja aseta se reiän päälle.
5. Anna kuivua 12 tuntia ennen käyttöönottoa.